

Deklaracja zgodności nr 05/13

1. PRODUCENT WYROBU:

PPG – STRZEGOM Aleksander Oczko
ul. Międzyrzecka 188, 43-382 Bielsko-Biała

2. MIEJSCE PRODUKCJI:

Rogoźnica
58-150 Strzegom

3. SYSTEM ATESTACJI ZGODNOŚCI

4

4. WYRÓB

Kruszywo 31,5-50 mm wg EN 13450

5. PRZEZNACZENIE

Budowa drób kolejowych

6. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z:

RODZAJ DOKUMENTU	TYTUŁ
Rozporządzenie	ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011
Norma PN EN- 13450:2004P	Kruszywa na podsypkę kolejową

7. INFORMACJE DODATKOWE

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 6.



Borów, 15.01.2013

(Miejsce i data wydania)

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEROBU GRANITU - STRZEGOM
43-382 Bielsko-Biała
ul. Międzyrzecka 188
tel. 33 8 100 500, tel. kom. 609 500 500
NIP: 547.142.68.01
(Imię, nazwisko i podpis osoby
upoważnionej)



13

PPG – STRZEGOM Aleksander Oczko
ul. Międzyrzecka 188, 43-382 Bielsko-Biała

1. Nazwa wyrobu budowlanego: Kruszywo 31,5-50 mm wg EN 13450
2. Norma związana: PN-EN 13450

Badana właściwość		Sposób badania	Wynik badania	Ocena – kategoria
				PN-EN 13450
Skład ziarnowy Wymiar oczka # sita kontrolnego w mm	80	PN-EN 933-1: 2000	100	
	63	PN-EN 933-1:2000/A1-2006	100	
	50	PN-EN 13450:2004	76	
	40		30	
	31,5		0	
	22,4		0	
	31,5-50		76	
Wymiar ziarn d/D		PN-EN 933-1:2000 PN-EN 933-1:2000/A1-2006 PN-EN 13450:2004	31,5/50	
Kategoria uziarnienia		PN-EN 13450:2004		A
Zawartość pyłów, f %		PN-EN 933-1:2000 PN-EN 933-1:2000/A1-2006	0,0	A
Ziarna długie		PN-EN 13450:2004	0,5	A
Ziarna drobne		PN-EN 13450:2004	0,0	A
Wskaźnik kształtu, SI		PN-EN 933-4:2008	0,5	SI 10
Wskaźnik płaskości, FI		PN-EN 933-3:1996 PN-EN 933-3:1999/A1:2004	1,1	FI 15
Gęstość ziarn, Mg/m ³ pa prd pssd		PN-EN 1097-6:2002 PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005	2,43 2,42 2,42	
Nasiąkliwość, W24 %		PN-EN 1097-6:2002 PN-EN 1097-6:2002/AC-2004 PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005	0,3	
Odporność na ścieranie, MDE		PN-EN 1097-1:2000 PN-EN 1097-1:2000/A1:2004 PN-EN 13450:2004	10	MDE RB 11
Odporność na rozdrabnianie, LA		PN-EN 1097-2:2000 PN-EN 1097-2:2000/A1:2004 PN-EN 13450:2004	16	LARB16
Mrozoodporność, F %		PN-EN 1367-1:2007	0,1	F1

Badania wykonane przez IMBiGS, sprawozdanie nr 12930/GS

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEROBU GRANITU - STRZEGOM
43-382 Bielsko-Biała
ul. Międzyrzecka 188
tel. 33 8 100 500, tel. kam. 609 500 500
NIP: 547-142-68-01